

MAKRA SEAL HD



MAXIMALE KRAFT.

WARTUNG/
MONTAGE



Hochleistungs-Silikondichtmasse

- Hochleistungsdichtmasse auf Silikonbasis
- Temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C (kurzfristig bis +300 °C)
- Leichte Handhabung durch die Aerosoldose
- Haftet auf zahlreichen Materialien, z. B. Metall, Glas, Kunststoff, Keramik, Gummi, Beton, Holz und vielem mehr
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit



ANWENDUNGSGEBIETE:

MAKRASEAL HD wurde speziell entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen im Automobilbereich, in der Industrie und im Haushalt.

BEREICH AUTO/INDUSTRIE:

Kann als Ersatz für zahlreiche Dichtungen in Auto-, Industrie- und Schiffsmotoren verwendet werden, z. B. für Ölwanne, Wasserpumpe, Schlauchenden, Ventildeckel, Ventilsteuerungsabdeckung oder Thermostatgehäuse.

EIGENSCHAFTEN:

Geringbituminöse, hochtemperaturbeständige schwarze Silikondichtmasse. Stellt eine gebrauchsfertige und lecksichere Dichtung an Motoren, Windschutzscheiben, Lampengehäusen sowie Gummischlauchverbindungen her und isoliert Verkabelungen.

Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +200 °C (kurzfristig bis +300 °C)
Chemische Beständigkeit: Wasser, Salzwasser, Salznebel und die gebräuchlichsten Mineral- und Synthetiköle. Bei Direktkontakt mit Benzin, Super-Benzin und Dieselmotorenstoff ergibt sich eine Quellung, die Funktionsfähigkeit bleibt jedoch erhalten.

Farbe: schwarz
Dichte: 1,2 g/cm³

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH
Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH
Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.
Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at

MAKRA SEAL HD



MAXIMALE KRAFT.

WARTUNG/
MONTAGE



Hochleistungs-Silikondichtmasse

ANWENDUNGSHINWEISE:

Die zu behandelnden Flächen gründlich reinigen. MAKRA SEAL HD in einem dünnen, gleichförmigen Wulst einseitig auftragen und innerhalb von 10 Minuten zusammenfügen. Keine Abluftzeit erforderlich. Reste mit einem Messer oder einer nicht entflammaren Flüssigkeit entfernen. Durchgetrocknet nach ca. 10-12 Stunden. Nach Gebrauch Düse mit Verschlusskappe schließen.

DATEN:

Artikel-Nr.:	202-78
Inhalt:	240 g
VE:	24 Stück
Z-Nummer:	Z 382914TE

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at