



MAXIMALE KRAFT.

EVO-TEC

KAROSSERIE



Karosserie- und Steinschlagschutz auf Kunststoff-/Kunstharzbasis

- Öl- und benzinbeständig
- Strukturbildend
- Bei lösemittelbasierenden Lacksystemen nach mindestens 10-20 Minuten und bei wasserbasierenden Lacksystemen nach Durchtrocknung überlackierbar
- Stoß- und steinschlagfest



CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG:

Steinschlag- und Korrosionsschutz auf Kunststoff-/Kunstharzbasis.

Farbe:	Hellgrau und schwarz
Dichte:	1,198 g/cm ³
Konsistenz:	flüssig - thixotrop
Feststoffgehalt:	55 % +/- 2
Flammpunkt:	26 °C

EINSATZGEBIETE:

EVO-TEC wird an sichtbaren Fahrzeugteilen als schnell überlackierbarer Schutz gegen Steinschlag, Streusalz und Feuchtigkeitskorrosion eingesetzt, um so nach dem Überlackieren das originale Anti-Steinschlag-Finish der Automobilhersteller wiederherzustellen. EVO-TEC ist nicht geeignet zum Beschichten von elastischen Materialien.

EIGENSCHAFTEN:

EVO-TEC ist eine lösungsmittelhaltige, dickflüssige, spritzbare Beschichtungsmasse auf Kunstharz-/Kunststoffbasis mit optimalem Deckungsvermögen. Das Material trocknet besonders gut. Nach der Durchtrocknung bietet die Beschichtung einen abriebfesten Korrosions- und Steinschlagschutz. Der Trockenfilm hat eine gute Haftung auf blankem und lackiertem Blech. Nach der Durchtrocknung sehr gut schleifbar. Bis zu 10 % mit Lack mischbar.

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH
Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH
Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.
Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at



MAXIMALE KRAFT.

EVO-TEC

KAROSSERIE



Karosserie- und Steinschlagschutz auf Kunststoff-/Kunsthartzbasis

ÜBERLACKIERUNG:

Bei lösemittelbasierenden Lacksystemen nach mind. 10-20 Minuten und bei wasserbasierenden Lacksystemen nach Durchtrocknung überlackierbar. Aufgrund der Vielfalt an erhältlichen Lacksystemen halten wir Verträglichkeitstests für erforderlich.

VERARBEITUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Flächen gründlich reinigen. Die Flächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Mit der BODY-GUN können grobe und feine Strukturen gespritzt werden.

HINWEIS:

Spritzer auf Lack sofort entfernen. Bremsen, Ölwanne, Motor, Getriebe und Auspuff abdecken, Pistole sauber halten, bei Verstopfung kann Dose bersten. Optimale Verarbeitungstemperatur 15-25 °C.

DATEN:

Artikel-Nr.:	302-33 (hellgrau)	302-34 (schwarz)
Inhalt:	1 Liter	1 Liter
VE:	12 Dosen	12 Dosen
Z-Nummer:	Z 381086TE528	Z 381086TE041

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at