



MAXIMALE KRAFT.

EVO-TEC SPRAY

KAROSSERIE



Karosserie- und Steinschlagschutz

- Öl- und benzinbeständig
- Strukturbildend
- Bei lösemittelbasierenden Lacksystemen nach mindestens 10-20 Minuten und bei wasserbasierenden Lacksystemen nach Durchtrocknung überlackierbar
- Stoß- und steinschlagfest



CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG:

Steinschlag- und Korrosionsschutz auf Kunststoff-/Kunstharzbasis.

Farbe:	schwarz	
Dichte:	1,19 g/cm ³	DIN 51757
Feststoffgehalt:	39,3 %	DIN 53216
Flammpunkt:	-42 °C	DIN 53213

EINSATZGEBIETE:

- Als Steinschlagschutz in Radkästen und auf Front- und Heckschürzen (Empfohlene Schichtdicke: 150 µm nass)
- Gut schleifbar nach Durchtrocknung
- Für Ofentrocknung bei 60 °C geeignet

EIGENSCHAFTEN:

EVO-TEC Spray ist ein schnelltrocknender und nach kurzer Zeit überlackierbarer Steinschlagschutz auf Kunstharzbasis. Schützt gegen Steinschlag, Salz, Feuchtigkeit und Rost. Es hilft Geräusche und Vibrationen zu verhindern und ist deshalb sehr gut für die Anwendung bei Karosserieteilen und in Motorräumen geeignet. Die guten Haftungseigenschaften machen es möglich, Schweißstellen und -nähte mit einer Schicht zu bedecken.

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at



MAXIMALE KRAFT.

EVO-TEC SPRAY

KAROSSERIE



Karosserie- und Steinschlagschutz

ÜBERLACKIERUNG:

Bei lösemittelbasierenden Lacksystemen nach mind. 10-20 Minuten und bei wasserbasierenden Lacksystemen nach Durchtrocknung überlackierbar. Aufgrund der Vielfalt an erhältlichen Lacksystemen halten wir Verträglichkeitstests für erforderlich.

VERARBEITUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Flächen gründlich reinigen. Die Flächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Bei Auftrag von mehreren Schichten sollte nach jedem Schichtauftrag ca. 10-15 Minuten gewartet werden. Hinweis: Spritzer auf Lack sofort entfernen. Bremsen, Ölwanne, Motor, Getriebe und Auspuff abdecken. Optimale Verarbeitungstemperatur 10-20 °C. Kühl lagern.

DATEN:

Artikel-Nr.:	302-35
Inhalt:	500 ml
VE:	12 Dosen
Z-Nummer:	Z 381087TE

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at