



MAXIMALE KRAFT.

4IN1-PRIMER

Haftvermittler / Korrosionsschutz / Aktivator / UV-Schutz

- **Kombinationsprimer mit vier Funktionen:**

- › **Haftvermittler**
- › **Korrosionsschutz**
- › **Aktivator**
- › **UV-Schutz**



Kombinationsprimer mit vier Funktionen, abgestimmt auf heutige Fahrzeugscheiben und kompatibel mit allen Scheibenklebstoffen von **MAKRA**.

Haftvermittler:	Für eine optimale Haftung zwischen Glas/Keramik und der Fahrzeugscheibe
Korrosionsschutz:	Rostschutz bei kleinen Kratzern im Lack
Aktivator:	Zur Aktivierung von PUR-Vorbeschichtungen
UV-Schutz:	Schützt den Klebstoff vor UV-Strahlung – bei Scheiben ohne oder mit beschädigtem Siebdruckrand

Stellt sicher, dass die Haftung zwischen Glas/Keramik und dem Klebstoff gewährleistet ist. Ideal zum Kaschieren von Sichtfenstern.

ANWENDUNG:

Vor dem Auftragen müssen die Klebeflächen der Scheibe sauber und fettfrei sein (mit REMOVER/REMOVER-WIPES reinigen). Vor Gebrauch den 4IN1-PRIMER gut schütteln.

4IN1-PRIMER 10 ml-Stick: Applikatorschwamm aufschrauben und auf einem Stück Pappe probestreichen. Danach in einer Richtung auf den Scheibenrand auftragen. Bei 4IN1-PRIMER 30 ml oder 100 ml: gleichmäßig mit Wollwischer (nicht mit Pinsel oder Tüchern) auftragen. Mindestens 10 Minuten ablüften lassen. Empfohlene Arbeitstemperatur 20-50 °C. Aufgrund der Feuchtigkeitsreaktivität muss der Primer nach dem Öffnen des Gebindes innerhalb von drei Tagen verbraucht werden.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.



MAXIMALE KRAFT.

4IN1-PRIMER

Haftvermittler / Korrosionsschutz / Aktivator / UV-Schutz

TECHNISCHE DATEN:

Chemische Basis:	Reaktive Polyurethan-Addukte
Farbe:	schwarz
Dichte (bei 23 °C):	930 +20 kg/m ³
Festkörpergehalt:	28 +2 %
Trocknungszeit:	10 min
Flammpunkt:	<21 °C
Offenzeit:	3 Tage

DATEN:

Artikel-Nr.:	302-61-1	302-61-2	302-61-3
Inhalt:	100 ml Tube	30 ml Tube	10 ml Tube
VE:	12 Stück	12 Stück	12 Stück
Z-Nummer:	Z 382930TE100	Z 382930TE030	Z 382927TE

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at