

MS PRIMER 77



MAXIMALE KRAFT.

**KLEBEN
DICHTEN**



Haftvermittler für ausgehärtetes MS-Polymer vor dem Lackieren

- Für die Aktivierung vor dem Lackieren.
- Haftungsoptimierung für Kleb- und Dichtstoffe



EIGENSCHAFTEN/EINSATZGEBIETE:

MS PRIMER 77 ist erforderlich für die Vorbehandlung von ausgehärtetem EVO-SEAL 601, EVO-SEAL 801, POP-STAR und EVO-BOND 500 vor dem Lackieren. MS PRIMER 77 garantiert die Haftung der nachfolgend aufgetragenen Materialien. Weiterhin ist er zur Dichtstoff-Haftungsoptimierung für alle **MAKRA** PU- und MS-Kleb- und Dichtstoffe bei anspruchsvollen Verbundkonstruktionen z. B. mit Aluminium, Stahl und zahlreichen Legierungen, PVC-hart, PVC-weich sowie PVC-Plastisolen einsetzbar. Eine Prüfung, ob die Verwendung des MS PRIMER 77 im jeweiligen Fall nötig ist, sollte im Vorfeld vorgenommen werden.

VERARBEITUNG:

Die zu behandelnden Flächen müssen trocken, sauber und staubfrei sein. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen -10 °C und +25 °C. MS PRIMER 77 dünn auftragen und mit einem fusselfreien Tuch nachreiben. Eine nachfolgende Klebung/Dichtung sollte spätestens nach 24 Stunden, eine nachfolgende Überlackierung spätestens nach 90 Min. erfolgen. Bei unbekanntem bzw. neuen Materialien ist eine Eignungs- und Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.

DATEN:

Artikel-Nr.:	302-63
Inhalt:	1 Liter
VE:	10 Stück
Z-Nummer:	Z 382929TE

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.