MAXIMALE KRAFT.

ROST PRIMER

KAROSSERIE

Rotbraune Korrosionsschutz-Grundierung

- **Dauerhafter Korrosionsschutz**
- **Schnelltrocknend**
- **Grundiert und füllt in einem Arbeitsgang**
- **Schweiß,- schleif- und überlackierbar**
- **Auch für Aluminium- und verzinkte Untergründe geeignet**



CHEMISCHE BASIS:
Spezielle Harzkombination aus Polyvinylbutyral und Co-Bindemitteln; enthält Phosphorsäure.

EIGENSCHAFTEN:
Bietet einen hervorragenden und dauerhaften Korrosionsschutz, dessen Ablüftzeit sich gegenüber herkömmlichen Produkten stark verkürzt hat. Das Produkt zeichnet sich durch eine sehr gute Deckkraft, Haftung sowie einem sehr sparsamen Verbrauch aus.

- Mit sämtlichen handelsüblichen Lacksystemen überlackierbar (Vorversuche halten wir für erforderlich)
- Rostschutzgrundierung für blanke Eisen- und Nichteisenmetalloberflächen
- Als Grundierung für zu verschweißende Teile geeignet. Verhindert das Festbrennen der Schweißspritzer auf dem Werkstück und der Schweißdüse
- Beständig gegen Silikon- und Wachsentferner
- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen Untergründen wie blankes Blech, ausgehärtete Lackierung, Ersatzteilgrundierung, Polyester-Untergründe, Aluminium, verzinkte Bleche im 3-Schichtaufbau, GFK
- Bestens für Schweißarbeiten geeignet
- Abriebfest für höchste Beanspruchung

MAKRA Norbert Kraft GmbH
Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH
Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.
Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

ROST PRIMER

MAXIMALE KRAFT.

KAROSSERIE

Rotbraune Korrosionsschutz-Grundierung

ANWENDUNG:
Altlacke und Rost von den zu behandelnden Teilen gründlich entfernen. Danach abschleifen und von Staub reinigen. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln, bis die Mischkugel hörbar freischlägt. Vorversuche halten wir für erforderlich! Im Abstand von ca. zwei Minuten mehrere dünne Schichten sprühen. Wir empfehlen eine Sprühentfernung von ca. 25 cm und eine Raumtemperatur von ca. 20° C. Nach Gebrauch Ventil kopfüber freisprühen, bis nur noch Treibgas entweicht.

SPRÜHAUFTRAG:
Bei 2 Spritzgängen mit Zwischenabluft ca. 50 µm. Sprühabstand: ca. 25 cm

TROCKENZEITEN:

Staubtrocken:	nach ca. 6 Minuten
Grifffest:	nach ca. 9 Minuten
Schleifbar:	nach 20 Minuten

ÜBERLACKIERBAR:
Mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt; mit allen handelsüblichen, lösungsmittelbasierenden 1K und 2K Decklacken zu jedem Zeitpunkt.

HINWEISE:
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann
- Nicht mit 2K Epoxy-Materialien überarbeiten
- Nicht mit 2K UP-Produkten (z. B. 2K Polyesterspachtel) überarbeiten

WEITERVERARBEITUNG:
Nassschliff mit P 800 oder Trockenschliff köpfen mit P 400-500; überlackierbar mit allen handelsüblichen Füllern und Decklacken. Vorversuche halten wir für erforderlich.

DATEN:

Artikel-Nr.:	402-14
Inhalt:	400 ml
VE:	12 Stück
Z-Nummer:	Z 381089TE

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH
Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH
Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.
Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at