

✓ aromatenfrei

✓ universell einsetzbar



BODY-FILL

MAKRA BODY-FILL ist hervorragend geeignet um kleine Vertiefungen, Restspachtelunebenheiten, Schleifspuren und Wellen auszugleichen. Dank dem hervorragenden Standvermögen lassen sich hohe Schichten in nur wenigen Sprühgängen auftragen. Body-Fill besitzt eine ausgezeichnete Haftung und hohe Füllkraft. Da es schnell trocknet und gut schleifbar ist, eignet sich Body-Fill hervorragend für Spotrepair bzw. kleinere Reparaturen.

Chemische Basis:

Acrylat- und PVC-Harze

Farbe:

hellgrau

Geeignete Untergründe:

Stahl, verzinkter Stahl, diverse Kunststoffe (PVC, PPO/PA, ABS, PC/PBT), Holz, ausgehärtete 2K Spachtel nicht geeignet für Kunststoffuntergründe aus PE, PP, PP-Blends (z.B. PP/EPDM) und Polystyrol. Aluminiumuntergründe z.B. mit MAKRA Rostprimer RP1 (Art. Nr.: 402-14) vorgrundieren.

Vorbehandlung:



Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Rost und lose Altfarben entfernen. Mittels Schleifpapier (P180 – P240) anschleifen.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten schütteln. Probesprühen.



Sprühgänge:

2 - 3 min

 $2x (=80 - 90 \mu m)$

Zwischenablüftzeit:



Sprühabstand: ca. 10 -15 cm

Trocknung (bei 20°C und Schichtdicke ca. 80 μ m):

staubtrocken nach 7 min grifffest nach 15 min schleifbar nach 40 min



IR-Trocknung kurzwellig (mind. Abstand 20-25 cm):

Ablüftzeit: 10 min (bei Raumtemperatur)

Flash off (50% Leistung): 10 min Full Baken: 5 min



BODY-FILL



Weiterverarbeitung:

Nach Trocknung anschleifen und überlackieren. Nass- oder Trockenschliff mit P400 - P500.



Lackierung:

Mit handelsüblichen Lösemittel- und Wasserbasislacken sowie 1K und 2K Decklacken überlackierbar.

Hinweis:

Nicht mit 2K UP-Spachtel überarbeiten. Vorversuche halten wir für erforderlich. In Verbindung mit Dichtmassen auf MS-Polymer- oder PU-Basis können Kompatibilitätsprobleme auftreten.

Nach Anwendung:

Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Artikelnummer: 402-222

Inhalt: 500 ml

VE: 12

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Telefon: 03723/4190-0 Telefax: 03723/4190-99 Internet: www.makra.de E-Mail: info@makra.de

A-5020 Salzburg
Telefon: 0662/4593-44 Telefax: 0662/4593-45 Internet: www.makra.at